



LUBRIFIANT SEMI EVANESCENT

DESCRIPTION

Lubrifiant semi évanescent hautes performances onctueux et anti-usure sans chlore dégraissable thermiquement

PROPRIETES

- Lubrifiant formulé à partir d'hydrocarbures sans aromatiques et sans chlore
- Exempt de COV, Composés Organo Volatils
- Propriétés anti-usure et lubrifiantes améliorées
- Faible tension superficielle assurant une bonne mouillabilité du produit sur la tôle
- Assure une protection antirouille des pièces en inter opération
- Après évaporation, film résiduel léger sur les pièces
- En cas de besoin, dégraissage des pièces au solvant ou en lessive alcaline
- En cas de dégraissage thermique, le film résiduel se décompose sans entrainer de cendres ni de suies
- En cas de besoin, dégraissage des pièces au solvant ou en lessive alcaline

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Jaune clair
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	810
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	> 100
Viscosité cinématique à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	3,1

UTILISATIONS

- Découpage, emboutissage, cambrage, formage des métaux en feuilles de faible épaisseur lorsque les opérations de dégraissage ultérieures veulent être évitées
- Particulièrement recommandé pour les opérations sévères de découpage et de déformation des métaux ferreux
- Opérations difficiles de découpage, déformation de tôles d'acier, acier allié et inoxydable jusqu'à 3 à 4 mm d'épaisseur
- Application au feutre, goutte à goutte, rouleau ou pulvérisation basse pression

Réf FT : ABL/1

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr